

超微量工業安全實驗室
Ultra Trace Industrial Safety Hygiene

測試報告

報告編號： PUG20B00303

日期： 2020年11月17日

頁數： 1 of 3

大葉建材有限公司
新北市板橋區中山路2段388-3號

以下測試之樣品係由申請廠商所提供及確認：

產品名稱： 海島型超耐磨地板
申請廠商： 大葉建材有限公司
申請廠商地址： 新北市板橋區中山路2段388-3號
電話/聯絡人： 02-2957-1766 / 葉鎮鈺
樣品包裝： 請參考報告末頁樣品照片
數量： 20片
樣品保存方式： 室溫
產品型號： ---
產品批號： 201102
製造/國內負責廠商： 大葉建材有限公司
製造日期： 2020/11/02
有效期限： 無
收樣日期： 2020年11月06日
測試日期： 2020年11月06日 ~ 2020年11月17日

測試結果： -請見下頁-

陳新智
SGS TAIWAN LTD
SGS
TAIWAN
陳新智 經理
台灣檢驗科技股份有限公司
報告簽署人

測試報告

報告編號： PUG20B00303

日期： 2020年11月17日

頁數： 2 of 3



大葉建材有限公司

新北市板橋區中山路2段388-3號

測試結果：

測試項目	CAS NO.	測試方法	測試結果	定量/偵測極限	單位
甲醛釋出量	---	---	---	---	--
甲醛釋出量-平均值	50-00-0	本測試參考CNS 11342方法，以分光光度計(UV/VIS)檢測。	0.155	0.0290	mg/L
甲醛釋出量-最大值	50-00-0	本測試參考CNS 11342方法，以分光光度計(UV/VIS)檢測。	0.158	0.0290	mg/L

備註：

1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。
2. 本測試報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
3. 本報告不得分離，分離使用無效。
4. 若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
5. 低於定量極限/偵測極限之測定值以「N.D.」或「陰性」表示。微生物測試低於定量極限以「<定量極限值」表示。
6. 甲醛釋出量：

標示符號	平均值(mg/L)	最大值(mg/L)
F ₁	0.3以下	0.4以下
F ₂	0.5以下	0.7以下
F ₃	1.5以下	2.1以下

- END -

試驗報告



報告編號：HB-20-08995

C-20-36206

頁數：1 OF 1

報告日期：109年12月07日

委託單位：大葉建材有限公司
 供料廠商：大葉建材有限公司
 樣品名稱：海島型超耐磨地板
 取樣人員：大葉建材有限公司(葉鎮鉸)
 送驗人員：大葉建材有限公司(葉鎮鉸)
 取樣日期：109年11月04日
 收件日期：109年11月09日
 試驗日期：109年11月23日~109年11月24日

備註：1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3. 下述報告內容標示#處由顧客提供

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
吸水厚度膨脹率(%)	CNS 11342(2014)	3.2

註：1. 樣品厚度 9mm。

2. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

防焰性能試驗報告書

副本

112年05月25日

試驗編號：TCG2E201

此 致

委託者名稱(商號)：大葉建材有限公司(U4679)

地址：220 新北市板橋區中山路二段388之3號

財團法人紡織產業綜合研究所

所長 李貴琪

112年05月15日所提出之防焰產品試樣，其試驗結果及試驗號碼如下。

樣 品 基 本 資 料							
物 品 種 類		5%美耐板, 95%木質夾板		品 名		海島型耐磨複合地板 -9mm	
材 質、百 分 率		5%美耐板, 95%木質夾板		毛簇形狀(高度)		9mm	
方 向 編 號	項 目		餘焰時間 (秒)	碳化距離 (cm)	方 向 編 號	項 目	
			$X \leq 20$	$X \leq 10$			
				$X \leq 20$	$X \leq 10$		
縱 向	1	0	1.5	橫 向	1	0	1.4
	2	0	1.4		2	0	1.3
	3	0	1.2		3	0	1.3
備 註		1. 試驗方法：防焰性能試驗基準。 2. 本樣品資料均由委託者提供。 3. 來樣為地板，無法貼樣。					
結 果 判 定							
判 定		合 格					
試 驗 日 期		112年05月24日		試 驗 號 碼			
試 驗 室 主 管		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 檢測及驗證部 主 任 高 瑞 宏 </div>					

試驗報告



報告編號：HB-23-01728

C-23-06667

頁數：1 OF 1

報告日期：112年03月23日

委託單位：大葉建材有限公司
 供料廠商：大葉建材有限公司
 樣品名稱：海島型耐磨木地板
 取樣人員：大葉建材有限公司(葉鎮鉸)
 送驗人員：大葉建材有限公司(葉鎮鉸)
 取樣日期：112年02月14日
 收件日期：112年03月09日
 試驗日期：112年03月09日 ~ 112年03月17日
 備註：1. 以上資料(送驗人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及

試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供


2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
耐衝擊性	參考 CNS 2215 : 2017	無放射狀龜裂、 破壞及化粧層之剝離， 平均凹陷直徑 6.6mm

- 註：1. 本試驗之樣品不在 TAF 認證範圍內，故無法出具 TAF 標誌之報告。
 2. 樣品描述：木地板。
 3. 本試驗之樣品厚度約 14mm。
 4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號。

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。


 報告簽署人

試驗報告



報告編號：TB-23-01295

C-23-03013

頁數：1 OF 1

報告日期：112年04月20日

工程名稱：自測
 承包商：-----
 委託單位：大葉建材有限公司
 供料廠商：大葉建材有限公司
 樣品名稱：海島型耐磨木地板
 取樣人員：大葉建材有限公司-葉鎮鉸
 送驗人員：大葉建材有限公司-葉鎮鉸
 取樣日期：112年02月14日
 收件日期：112年03月13日
 試驗日期：112年03月13日~112年04月20日

備註：1.以上資料（送驗人員、會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外）及下述報告內容標示#處係由顧客提供
 2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3.本樣品由SGS材料暨工程實驗室-台北(申請書號碼：HB-23-01731 C-23-06670，收件日期：112年03月09日)轉送至本實驗室執行本報告所示之試驗項目。

試驗結果：

試驗項目	試驗結果	試驗方法
表面耐磨性-磨耗終點(轉)	14500	CNS 11367:1985

註：1.耐磨試驗之片數為1片，研磨輪為AA180，附加於每一磨耗輪之載重為0.55 kg，磨耗試驗機的旋轉盤的旋轉速度為60 r/min
 2.樣品描述：木地板
 3.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

-----oOo-----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準 報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號：HB-20-08996

C-20-36207

頁數：1 OF 1

報告日期：109年12月07日

委託單位：大葉建材有限公司
 供料廠商：大葉建材有限公司
 樣品名稱：海島型超耐磨地板
 取樣人員：大葉建材有限公司(葉鎮鉸)
 送驗人員：大葉建材有限公司(葉鎮鉸)
 取樣日期：109年11月04日
 收件日期：109年11月09日
 試驗日期：109年11月30日
 備註：1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)


2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
3. 下述報告內容標示#處由顧客提供

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
浸水剝離	參考 CNS 11342(2014)	1 試片之同一膠合層， 無剝離部分長度在各側面超過總長之 2/3 以上
		2 試片之同一膠合層， 無剝離部分長度在各側面超過總長之 2/3 以上
		3 試片之同一膠合層， 無剝離部分長度在各側面超過總長之 2/3 以上
		4 試片之同一膠合層， 無剝離部分長度在各側面超過總長之 2/3 以上

註：1. 樣品厚度 9mm。

2. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號。


報告簽署人

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。



綠建材標章證書

綠建材標章證書字號：GBM0102394（續）

申請廠商：大葉建材有限公司

申請人：葉泓慶

廠商地址：新北市板橋區中山路2段388-3號

產品名稱：理想家複合木質地板

產品型號：MWAT(緬甸柚木紋)(9mm)，F3

生產廠址：嘉義縣太保市嘉太工業區嘉太路6號

有效期限：自110年3月27日至113年3月26日止

合格項目：健康綠建材（E2逸散）

試驗項目：甲醛（HCHO）逸散速率
總揮發性有機物質（TVOC）逸散速率

內政部 部長

徐國勇

中華民國 110 年 3 月 23 日

